

KT3-02038HD6


PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

28/07/2016
 Page 01/01

1. Tên mẫu : SƠN TILAC
Name of sample
2. Số lượng : 01
Quantity
3. Mô tả : 0,8 L chất lỏng màu trắng
Description White liquid
4. Ngày nhận mẫu : 19/07/2016
Date of receiving
5. Nơi gửi mẫu : CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT VIỆT NAM
Customer Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hòa, Đồng Nai
6. Điều kiện thử nghiệm : Nhiệt độ và độ ẩm phòng thử nghiệm: (25 ± 3)°C; (60 ± 20)% RH
Test condition Temperature and humidity at test lab
7. Thời gian thử nghiệm : 20/07/2016 – 28/07/2016
Test period
8. Kết quả thử nghiệm :

Tên chỉ tiêu <i>Characteristic</i>	Phương pháp thử <i>Test method</i>	Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>
8.1 Độ bám dính / <i>Adhesion test</i> , điểm/ <i>grade</i>	TCVN 2097 : 1993	1
8.2 Độ bền uốn / <i>Bend test</i> , mm	TCVN 2099 : 2013	1
8.3 Độ bền va đập / <i>Impact resistance</i> , kgf.cm	TCVN 2100-2 : 2007	60

TRƯỞNG PTN HÀNG TIÊU DÙNG
HEAD OF CONSUMER PRODUCTS
TESTING LABORATORY



Nguyễn Phước Hải

PHÓ GIÁM ĐỐC
VICE DIRECTOR

Trương Thanh Sơn

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. / *Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.*
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3. / *This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quatest 3.*
3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / *Name of sample and customer are written as customer's request.*
4. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với k = 2, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin. / *Estimated expanded uncertainty of measurement with k = 2, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information.*

N/A: không áp dụng.
Not applicable

Head Office: 49 Pasteur, Q1, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM Tel: (84-8) 3829 4274 Fax: (84-8) 3829 3012 Website: www.quatest3.com.vn *
Testing: 7 Road 1, Biên Hòa 1 Industrial Zone, Đồng Nai Tel: (84-61) 383 6212 Fax: (84-61) 383 6298 E-mail: qt-dichvutn@quatest3.com.vn